



WEBASIL COLOR

Førseglingsmiddel til idrætsbelægning

Anvendelse

Webasil Color kan anvendes til topbelægning på sportsbaner med underlag af asfalt- og betonbelægning.

Materialebeskrivelse

Webasil Color er en acryl-vandemulsion tilsat mineralske fyldstoffer, der stabiliserer den optørrede emulsion og sikrer friktion på færdig overflade. **Webasil Color** bliver ikke klæbrig selv ved stærk solbestråling.
Farver: lysegrå, rød, grøn og sort.
Vægtfylde ca. 1,80.

Miljø og sikkerhed

Emulsionen kan ikke brænde.

Malerkode: 0-1

Spild på huden eller tøj må fjernes med vand inden optørring

Udførelse

Webasil Color kan påføres alle rengjorte asfaltoverflader. Helt friske asfaltlag bør henligge nogen tid for fordampning af asfaltolie og for sikring af vedhæftningen.
Slipmiddel på asfalttromler skal være rent vand.



Multisportsanlæg

Forbehandling

Allerede opløst eller blødgjort asfalt skal udskiftes. Oliespild o. lign. skal fjernes med specialrensemiddel, der efterfølgende afrenses grundigt med rent vand .

Forbrug

Webasil Color påføres af to gange med 500-700 g/m² pr. gang.
Ved stærk trafik (slid) evt. en 3. gang.
Påføring sker bedst med malerrulle (lam).
Gummirager kan også bruges (blødt gummi).
Påføring af et lag må ikke ske, før det forudgående lag er gennemtørt.

Udførelsestidspunkt

Bedste periode for udendørsarbejde er ca. 1. maj - 1. oktober (temp. skal være min. +8°C).
Påføring skal ske i tørt og stabilt vejr. Afhængig af vejrlig og temperatur er optørringstiden 1-5 timer.
På meget varme dage kan befugtning af overfladen være nødvendig for at sikre god vedhæftning samt lette påføringen

Vedligeholdelse

Hvor belægningen udsættes for stærkt slid, vedligeholdes med 500-700 g/m² inden gennemslidning. Ved hyppige eller pludseligt stort oliespild skal dette fjernes med et olieabsorberende materiale af hensyn til fare for gennemslivning.

Lagring

Webasil Color skal under transport og lagring beskyttes mod frost.
De mineralske fyldstoffer kan med tiden bundfælde. Omrøring er nødvendig før brugen.
Ved kraftig bundfældning kan det være nødvendigt med maskinel omrøring.
Lagerbestandighed min. 1 år.

Rengøring

Værktøj, redskaber og hænder rengøres let med vand, inden emulsionen er tør.
Senere er rensesvæske nødvendig til værktøj og redskaber og rensesvæske til personlig rengøring.

Emballage

Webasil Color leveres i 25 kg plastdunke.

01.11.2003