

ABM type c.

Anvendelse:

Beskyttelseslag på broer og parkeringsdæk. Anvendes på middel til tungt trafikerede arealer. Der tilsættes specialbindemiddel, når belægningen udsættes for særlig stor belastning eksempelvis tung kanaliseret- og eller opbremsende trafik.

Råmaterialer:

Maksimal kornstørrelse 11 mm.

Grovfraktion:	Klippegranit
Finfraktion:	Klippegranit
Bitumen:	40/60 eller specialbindemiddel.

Egenskaber:

Særlig tæt og stabil belægning med et hulrum på 1,5-3,0%.
Hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen.

