

## SMA 11BS Skærvemastiks.

### Anvendelse:

Slidlag på broer. Anvendes på tungt trafikerede broer, hvor der ønskes en særlig stabil belægning med lang levetid.

### Råmaterialer:

Maksimal kornstørrelse 11 mm.

Grovfraktion:	Klippegranit
Finfraktion:	Klippegranit
Bitumen:	Pmb elastomer

### Egenskaber:

Skærvemastiks med højt bindemiddelinhold (tykke bitumenhinder). Stabil belægning med grov overfladestruktur der giver god friktion og minimerer vandopsprøjt. Bitumen i denne SMA har et højt indhold af elastomer polymer, hvilket giver høj sporkøringsresistens og gode udmattelsesegenskaber.

